



1.	Jedinečný identifikační kód výrobku : <b>Geofiltex 63 T - netkaná geotextilie</b>																								
2.	Typ, série nebo jiný prvek umožňující identifikace stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 : <b>Geofiltex 63/20 T</b>																								
3.	Zamýšlené použití : <b>Geotextilie pro použití na pozemních komunikacích, na železnicích, v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro odvodňovací systémy, na ochranu proti erozi, pro nádrže a hráze, pro kanály, pro likvidaci tuhých odpadů, pro likvidaci kapalných odpadů s předpokládanou funkcí F (filtrační), R (vytuzňovací) a S (oddělovací).</b> <b>Výrobek je ze 100% polypropylenové stříže.</b> <b>Nemá vliv na pitnou vodu.</b> <b>Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachloretylenem.</b> <b>Je balen do polyetylenové folie, může být skladován v nekrýtech prostorách na podlažkách.</b>																								
4.	Jméno, firma kontaktní adresa (čl. 11 odst.5) : <b>IČO 14869799, DIČ CZ14869799</b> <b>MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň</b> <b>tel.: +420 487 862 241</b> <b>fax: +420 487 862 777</b> <b>e-mail : geo@mitop.cz</b>																								
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce (čl. 12 odst. 2) -																								
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: <b>system 2+</b>																								
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahují harmonizované normy : <b>Oznámený subjekt č. 1021 Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno provedl posouzení podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1021-CPR-021/18.</b>																								
8.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width: 35%;">Vlastnost</th> <th style="width: 30%;">Harmonizovaná technická specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plošná hmotnost EN ISO 9864</td> <td>200 g/m<sup>2</sup>    (±20 g/m<sup>2</sup>)</td> <td rowspan="10">EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu EN ISO 10319</td> <td>MD    5 kN/m    (-1 kN/m) CMD    14 kN/m    (-2 kN/m)</td> </tr> <tr> <td>Tažnost EN ISO 10319</td> <td>MD    115 %    (±25 %) CMD    70 %    (±20 %)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236</td> <td>1200 N    (-200 N)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433</td> <td>18 mm    (+3 mm)</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956</td> <td>96 μm    (±20 μm)</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058</td> <td>7,7.10<sup>-2</sup> m/s    (-1,1.10<sup>-2</sup> m/s)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost vůči povětrnosti EN 12224</td> <td>zakrýt v den uložení</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost, příloha B EN 13249</td> <td>předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Plošná hmotnost EN ISO 9864	200 g/m <sup>2</sup> (±20 g/m <sup>2</sup> )	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016	Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD    5 kN/m    (-1 kN/m) CMD    14 kN/m    (-2 kN/m)	Tažnost EN ISO 10319	MD    115 %    (±25 %) CMD    70 %    (±20 %)	Odolnost proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236	1200 N    (-200 N)	Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433	18 mm    (+3 mm)	Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	96 μm    (±20 μm)	Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058	7,7.10 <sup>-2</sup> m/s    (-1,1.10 <sup>-2</sup> m/s)	Odolnost vůči povětrnosti EN 12224	zakrýt v den uložení	Trvanlivost, příloha B EN 13249	předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C	Nebezpečné látky	méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																							
Plošná hmotnost EN ISO 9864	200 g/m <sup>2</sup> (±20 g/m <sup>2</sup> )	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016																							
Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD    5 kN/m    (-1 kN/m) CMD    14 kN/m    (-2 kN/m)																								
Tažnost EN ISO 10319	MD    115 %    (±25 %) CMD    70 %    (±20 %)																								
Odolnost proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236	1200 N    (-200 N)																								
Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433	18 mm    (+3 mm)																								
Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	96 μm    (±20 μm)																								
Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058	7,7.10 <sup>-2</sup> m/s    (-1,1.10 <sup>-2</sup> m/s)																								
Odolnost vůči povětrnosti EN 12224	zakrýt v den uložení																								
Trvanlivost, příloha B EN 13249	předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C																								
Nebezpečné látky	méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.																								
9.	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. <b>Podle nařízení REACH č. 1907/2006 nejsou naše výrobky chemickými látkami ani přípravky, proto nejsme povinni vystavovat k našim výrobkům bezpečnostní list podle čl. 31 Nařízení, ani poskytovat další informace podle čl. 32 Nařízení.</b>																								

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Miluše JANKOVÁ, vedoucí řízení systému jakosti

(jméno a funkce)

V Mimoňi dne 06. 06. 2018

(místo a datum vydání)

(podpis)