



1.	Jedinečný identifikační kód výrobku : Geofiltex 63 F - netkaná geotextilie																												
2.	Typ, série nebo jiný prvek umožňující identifikace stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 : Geofiltex 63/50 F																												
3.	Zamýšlené použití : Geotextilie pro použití na pozemních komunikacích, na železnicích, v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro odvodňovací systémy, na ochranu proti erozi, pro nádrže a hráze, pro kanály, pro likvidaci tuhých odpadů, pro likvidaci kapalných odpadů s předpokládanou funkcí F (filtrační), R (vyztužovací), S (oddělovací) a D (odvodňovací). Výrobek je ze 100% polypropylenové stříže. Nemá vliv na pitnou vodu. Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachlorethylenem. Je balen do polyetylenové folie, může být skladován v nekrytých prostorách na podlážkách.																												
4.	Jméno, firma kontaktní adresa (čl. 11 odst.5) : IČO 14869799, DIČ CZ14869799 MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň tel.: +420 487 862 241 fax: +420 487 862 777 e-mail : geo@mitop.cz																												
5.	Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce (čl. 12 odst. 2) -																												
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: system 2+																												
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahují harmonizované normy : Oznámený subjekt č. 1021 Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno provedl posouzení podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1021-CPR-021/18.																												
8.	Deklarované vlastnosti <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width: 35%;">Vlastnost</th> <th style="width: 30%;">Harmonizovaná technická specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plošná hmotnost EN ISO 9864</td> <td style="text-align: center;">500 g/m² (±50 g/m²)</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: top;">EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu EN ISO 10319</td> <td>MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 23 kN/m (-1 kN/m)</td> </tr> <tr> <td>Tažnost EN ISO 10319</td> <td>MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)</td> </tr> <tr> <td>Odolnosti proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236</td> <td style="text-align: center;">4700 N (-200 N)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433</td> <td style="text-align: center;">6 mm (+2 mm)</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956</td> <td style="text-align: center;">90 μm (±10 μm)</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058</td> <td style="text-align: center;">3,8.10⁻² m/s (-1,2.10⁻² m/s)</td> </tr> <tr> <td>Schopnost proudění vody v rovině (podélně) Gradient=1 při 200 kPa EN ISO 12958</td> <td>MD 2,56.10⁻³ l/m.s (-0,9.10⁻³ l/m.s)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost vůči povětrnosti EN 12224</td> <td style="text-align: center;">zakryt v den uložení</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost EN 13249, příloha B</td> <td colspan="2" style="font-size: small;">předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td colspan="2" style="font-size: small;">méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Plošná hmotnost EN ISO 9864	500 g/m ² (±50 g/m ²)	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016	Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 23 kN/m (-1 kN/m)	Tažnost EN ISO 10319	MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)	Odolnosti proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236	4700 N (-200 N)	Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433	6 mm (+2 mm)	Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	90 μm (±10 μm)	Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058	3,8.10 ⁻² m/s (-1,2.10 ⁻² m/s)	Schopnost proudění vody v rovině (podélně) Gradient=1 při 200 kPa EN ISO 12958	MD 2,56.10 ⁻³ l/m.s (-0,9.10 ⁻³ l/m.s)	Odolnost vůči povětrnosti EN 12224	zakryt v den uložení	Trvanlivost EN 13249, příloha B	předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C		Nebezpečné látky	méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																											
Plošná hmotnost EN ISO 9864	500 g/m ² (±50 g/m ²)	EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 EN 13265:2016																											
Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 33 kN/m (-2 kN/m) CMD 23 kN/m (-1 kN/m)																												
Tažnost EN ISO 10319	MD 70 % (±20 %) CMD 110 % (±25 %)																												
Odolnosti proti statickému protržení (CBR) EN ISO 12236	4700 N (-200 N)																												
Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) EN ISO 13433	6 mm (+2 mm)																												
Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	90 μm (±10 μm)																												
Propustnost pro vodu kolmo k rovině EN ISO 11058	3,8.10 ⁻² m/s (-1,2.10 ⁻² m/s)																												
Schopnost proudění vody v rovině (podélně) Gradient=1 při 200 kPa EN ISO 12958	MD 2,56.10 ⁻³ l/m.s (-0,9.10 ⁻³ l/m.s)																												
Odolnost vůči povětrnosti EN 12224	zakryt v den uložení																												
Trvanlivost EN 13249, příloha B	předpokládá se trvanlivost po dobu 50 let pro aplikace v přírodních zeminách s hodnotou 4≤pH≤9 a při teplotách zeminy ≤25 °C																												
Nebezpečné látky	méně než požadavky specifikované v platných národních předpisech členských států EU.																												
9.	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Podle nařízení REACH č. 1907/2006 nejsou naše výrobky chemickými látkami ani přípravky, proto nejsme povinni vystavovat k našim výrobkům bezpečnostní list podle čl. 31 Nařízení, ani poskytovat další informace podle čl. 32 Nařízení.																												

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Vladislav Janoušek, vedoucí řízení systému jakosti

(jméno a funkce)

V Mimoňi dne 17.05. 2023

(místo a datum vydání)

(podpis)