

MITOP, akciová společnost
 Geokompozit (GCO)
GEODREN, DRENFILTEX



Geokompozit	norma	mj	GEODREN 6/3030	DRENFILTEX
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m ²	1400 ±140	1400 ±140
Tloušťka při přítlaku 2 kPa 20 kPa 200 kPa	EN ISO 9863-1	mm	21 ±2,1 15 ±2,25 4,2 ±0,63	11,7 ±1,17 8,4 ±0,84 5,5 ±0,55
Pevnost podélná (MD)	EN ISO 10319	kN/m	12 -2	28 -2,8
Pevnost příčná (CMD)		kN/m	23 -3	38 -3,8
CBR test	EN ISO 12236	N	4000 -1000	5000 -1000
Odolnost proti dynamickému protržení (kužel)	EN ISO 13433	mm	2 +1	2 +1
Filtrační průřiviny O ₉₀	EN ISO 12956	μm	119 ±24	100 ±20
Propustnost kolmo k rovině	EN ISO 11058	m/s	6,3.10 ⁻² -0,8.10 ⁻²	5,2.10 ⁻² -0,5.10 ⁻²
Proudění vody v rovině podélně Gradient=1 při 200kPa	EN ISO 12958	l/m.s	2,2.10 ⁻¹ -0,21.10 ⁻¹	1,4.10 ⁻¹ -0,14.10 ⁻¹
Šíře (max)		m	1,5 nebo 3	0,8 nebo 1,5
Délka (max)		m	20	20

Platnost od 1. 5. 2016