

MITOP, akciová společnost

Geotextilie

Geofiltex 63/xx řady Kt



řada Kt	norma	mj	63/15									
Plošná hmotnost	EN ISO 9864	g/m ²	150 -15									
Tloušťka při přítlaku 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	2 -0,5									
Pevnost podélná (MD)	EN ISO 10319	kN/m	5 -1,3									
Pevnost příčná (CMD)		kN/m	11,4 -2,4									
Tažnost podélná (MD)		%	90 ±25									
Tažnost příčná (CMD)		%	60 ±25									
CBR test	EN ISO 12236	N	1150 -150									
Odolnost proti dynamickému protržení (kužel)	EN ISO 13433	mm	30 +5									
Filtrační průliny O ₉₀	EN ISO 12956	µm	110 ±25									
Propustnost vody kolmo k rovině	EN ISO 11058	m/s	8,36.10 ⁻² -1,1.10 ⁻²									
Šíře (max)		m	8,6									
Délka (max)		m	50									

Platnost od 21. 09. 2022